



## ステッチマット

### 用途

50mm 長のガラスチョップドストランドをランダムに配置し PEs 糸でステッチボンドしたマットで、VPI、RTM、引抜成形、HLU成形等、多くの成形法での使用が可能です。

### 特長

- ・ケミカルバインダー不使用のため、多くの樹脂に対して優れた含浸性を有します。
- ・良好な型添性
- ・生産効率アップ及びコスト削減
- ・成形工程の簡略化

### 規格表

品番	合計密度 (g/m <sup>2</sup> )	ガラス繊維密度 (g/m <sup>2</sup> )	ポリエステル糸密度 (g/m <sup>2</sup> )
ENC300	309.5	300	9.5
ENC450	459.5	450	9.5
ENC600	609.5	600	9.5
ENC900	909.5	900	9.5

### 梱包

- <標準幅> 1040mm
- <重量> 30kg/箱
- <パレット> 16本/パレット



<輸入販売元> 株式会社 GRPジャパン

〒651-0087 神戸市中央区御幸通 4-2-15 三宮米本ビル 6F

Tel: 078-265-1671 / Fax: 078-265-1676 E-mail: info@grp.ne.jp URL: www.grp.ne.jp